

- ▶ **Hart- und Weichlote**
- ▶ **Flussmittel für Hart- u. Weichlote**
- ▶ **Lötarbeiten**
- ▶ **Löt- u. Schweißzubehör**



# Technisches Datenblatt AH Cd82Zn16Ag2

## Weichlot Cd82Zn16Ag2 - DIN EN 29453

**Norm:**

DIN EN 29453                      S-Cd82Zn16Ag2

**Zusammensetzung:**

Cd (Gew.-%)	Ag (Gew.-%)	Zn(Gew.-%)
<b>Rest</b>	<b>2</b>	<b>16</b>

Zulässige Verunreinigungen max. (Gew.-%): Al 0,001; Sb 0,05; As 0,03; Cd 0,002; Fe 0,02; 0,05; Bi 0,05; Zn 0,001

**Technische Angaben:**

**Schmelzbereich**

ca.270-280°C

**Lieferformen:**

Sonderlegierung

**Anwendungstechnik:**

Armin Hain GmbH & Co.KG  
 Herr Sascha Hain  
 Tel.: 0 61 84 – 9 32 87- 22  
 eMail: sascha.hain@armin-hain.de

Die Angaben in diesem Technischen Datenblatt geben den derzeitigen Kenntnisstand über unser Produkt wieder. Das Technische Datenblatt dient der Produktbeschreibung im Hinblick auf die Technischen Anforderungen. Die Angaben sind jedoch keine Zusicherungen von Eigenschaften unseres Produktes im Sinne von Haftungs- bzw. Gewährleistungsvorschriften und erfolgen unverbindlich.