Technisches Datenblatt

Degufit 3000

Norm:

Lot	
EN ISO 9453:	402
ISO 3677:	Sn97Cu3
DIN 1707:	L-SnCu3
Flussmittel	
DIN EN 29454-1	3.1.1

Zusammensetzung:

Ag (Gew.-%)	Cu (Gew.-%)
Rest	3

Zulässige Verunreinigungen max. (Gew.-%): Pb 0,10; Sb 0,10; Bi 0,10; Au 0,05; In 0,10; Ag 0,10; Al 0,01; As 0,03; Cd 0,002; Fe 0,02; Ni 0,01; Zn 0,001

Gesamtverunreinigungen max. (Gew.- %): 0,2

Technische Angaben:

Schmelzbereich	Dichte Lot	Dichte Lotpaste	Viskosität Lotpaste	Metallgehalt Gew.-%	Chloridanteil
ca. 227-310°C	ca.7,3 g/cm³	ca. 2,4 g/cm³	300-500 D Pa s	min. 60%	max. 9%

Eigenschaften:

Weichlot für die Kalt- und Warmwasserinstallation von Kupferrohren.
Typische Grundwekstoffe : Kupfer, Messing, Rotgus.
Typische Lötverfahren: Flammlöten und Wiederstandslöten.
Typische Anwendungsgebiete: Installationstechnik.

Entspricht in seiner Zusammensetzung den Vorgaben der Arbeitsblätter GW 2 und GW 7 des DVGW. Es trägt das Prüfzeichen des DVGW (DV-0105CM0043) und das Gütezeichen der Gütergemeinschaft Kupferrohr e.V.

Anmerkung:

Trinkwassergeeignet. Flussmittelreste sind korrosiv und müssen entfernt werden (wasserlöslich).

Haltbarkeit Mind. 6 Monate (im originalverschlossenen Originalgebinde).

Standard Lieferformen:

Dose: 250 gr (inkl. Pinsel)

Anwendungstechnik:

Armin Hain GmbH & Co.KG
Herr Sascha Hain
Tel.: 0 61 84 – 9 32 87- 22
eMail: sascha.hain@armin-hain.de

Die Angaben in diesem Technischen Datenblatt geben den derzeitigen Kenntnisstand über unser Produkt wieder. Das Technische Datenblatt dient der Produktbeschreibung im Hinblick auf die Technischen Anforderungen. Die Angaben sind jedoch keine Zusicherungen von Eigenschaften unseres Produktes im Sinne von Haftungs- bzw. Gewährleistungsvorschriften und erfolgen unverbindlich.